

EKA Holzpappe

NATURWEISSE VOLLPAPPE MIT GLATTEN DECKSCHICHTEN & HOHEM MATERIALVOLUMEN
SEHR GUTE PLANLAGE | HOHE STABILITÄT | LEICHT | PEFC-ZERTIFIZIERT

Eka Holzpappe (Finnpappe/Finnische Maschinenholzpappe) weist ein hohes Material-Volumen auf und vereint hohe Stabilität mit geringem Gewicht. Der reine Holzschliffkarton mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften eignet sich für vielfältige Anwendungen.



EIGENSCHAFTEN

- Naturweißer Holzschliffkarton
- Beidseitig glatt (ab 1,5 mm)
- Sehr gute Planlage & hohe Steifigkeit
- Hohes Materialvolumen
- Geringes Gewicht
- Geeignet für Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln
- Entspricht Spielzeugnorm DIN EN 71-3



ANWENDUNGEN

- Kaschierpappe für Schilder & Displays
- Aufsteller, Deckenhänger, POS/POP
- Kartonagen
- Verpackungen
- Kinderbücher & Spielzeug
- Modellbau, Künstlerbedarf
- Stanzteile (Industriezwecke)



DRUCK- & WEITERVERARBEITUNG

- Kaschieren
- Stanzen
- Großformat Digitaldruck
- Siebdruck
- Letterpress
- Schneiden (Messer, Digital, Laser)



NACHHALTIGKEIT

- Aus nachwachsenden Rohstoffen:
100 % Papierfasern
- PEFC-zertifiziert
- Ohne optische Aufheller
- 100 % recyclebar
- Plastikfrei



ISO
9001:2015

MADE
IN
GERMANY



EKA Holzpappe

GRAMMATUREN - STÄRKEN - FORMATE

Grammatur (g/m²)	Stärke (mm)	Formate (mm)				
480	1,0	700 x 1000	1400 x 1000*	800 x 1200*	880 x 1240*	-
570	1,2	700 x 1000	1400 x 1000	800 x 1200*	880 x 1240*	-
745	1,5	700 x 1000	1400 x 1000*	800 x 1200*	880 x 1240	-
980	2,0	700 x 1000	1400 x 1000	800 x 1200*	880 x 1240	-
1170	2,5	700 x 1000	1400 x 1000*	800 x 1200*	880 x 1240	1400 x 3000*
1375	3,0	700 x 1000	1400 x 1000	800 x 1200*	880 x 1240*	-
1830	4,0	700 x 1000	1400 x 1000	800 x 1200*	880 x 1240*	-
3695	8,0	-	1400 x 1000	-	-	-

* MOQ 3 t | Sonderformate und weitere Stärken auf Anfrage

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Eigenschaften/Einheit								Methode/Messeinheit
Grammatur (g/m²)	480	570	745	980	1170	1375	1830	+/- 5%
Stärke (mm)	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	+/- 5%
Spaltfestigkeit	>120	>120	>120	N/A	N/A	N/A	N/A	Scott Bond J/m²
absolute Feuchtigkeit	8,1	8,2	8,4	8,2	8,4	8,4	8,5	DIN EN 20 287 %
Cobb-Wert Oberfläche	25	17	38	64	19	23	N/A	Cobb 60, T g/m²
	25	20	24	63	25	24		Cobb 60, B g/m²
Oberflächenglätte	767	833	900	1288	1263	1025	1438	Bendtsen T, ml/min.
	1633	1800	870	875	1325	1038	1163	Bendtsen B, ml/min.
pH-Wert	7,9	7,8	8,1	8,6	8,2	8,2	8,2	ISO 6588

480 g/m² und 570 g/m² einseitig glatt (ungeklebt) | ab 745 g/m² beidseitig glatt (geklebt)



ISO
9001:2015

MADE
IN
GERMANY